

BORIS SODIN s. p.

---

## Tehnični list

---

# TECAFINE PE

Kemijska oznaka: polyetilen

DIN – oznaka: PE-HD

Barva, dodatki: neprozoren, beli

---

## Glavne značilnosti

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| * zelo nizka vpojnost vlage                 | * dobre drsne lastnosti     |
| * dobro varljiv                             | * težko lepljiv             |
| * obstojen na razredčene kisline in čistila | * obstojen na veliko topil  |
| * majhna trdota                             | * nizka gostota             |
| * zelo dobro električno izolacijski         | * dobra odpornost na udarce |


## Področja uporabe

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| * elektrotehnika    | * tekstilna predelava        |
| * gradbeništvo      | * telekomunikacijska tehnika |
| * strojogradnja     | * avtomobilska industrija    |
| * filtrirna tehnika |                              |

## Primeri uporabe

Vtikači, ohišja, transportni rezervoarji, tekstilne tuljave, zaščitna tesnila proti koroziji, krovne plošče, armature, prevleke rezervoarjev, zobniki, filtrirne plošče...

---




## Mehanske lastnosti

	Suhu / vlažno		Norma
Raztezna napetost	25	MPa	DIN EN ISO 527
Raztegljivost		%	
Raztezna trdnost		MPa	
Razteznost		%	
Razteznostni modul prožnosti	1000	MPa	DIN EN ISO 527
Upogljivostni modul prožnosti	1000 – 1400	MPa	DIN EN ISO 178
Trdota	50	MPa	DIN 53 456
Žilavost	n.b.	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179
Časovna vzdržljivost po 1000 urah statične obremenitve	12,5	MPa	
Časovni razpon za 1 % razteza po 1000 urah	3	MPa	
Koeficient trenja	0,29		
$p = 0,05 \text{ N/mm}^2 v = 0,6 \text{ m/s}$ proti jeklu kaljeno in brušeno			
Obraba zaradi trenja $p = 0,05 \text{ N/mm}^2 v = 0,6 \text{ m/s}$ proti jeklu kaljeno in brušeno		µm/km	

## Termične lastnosti

	Suhu / vlažno		Norma
Tališče kristalov		°C	
Prehodna temperatura	-95	°C	DIN 53 765
Temperaturna obstojnost oblike HDT, postopek A	42 – 49	°C	ISO-R 75 postopek A (DIN 53 461)
Temperaturna obstojnost oblike HDT, postopek B	70 – 85	°C	ISO-R 75 postopek B (DIN 53 461)
Maksimalna temperatura za uporabo kratkoročno	90	°C	
dolgoročno	90	°C	
Koeficient toplotne prevodnosti ( $23^\circ\text{C}$ )	0,35 – 0,43	W/(K·m)	
Specifična toplotna kapaciteta ( $23^\circ\text{C}$ )	1,7 – 2	J/g·K	
Dolžinski koeficient ( $23 – 55^\circ\text{C}$ )	13 – 15	$10^{-5}/\text{K}$	DIN 53 752



## Električne lastnosti

	<b>Suho / vlažno</b>		<b>Norma</b>
Dielektrično število ( $10^6$ Hz)	2,4		DIN 53 483, IEC – 250
Dielektrični faktor izgube ( $10^6$ Hz)	0,0002		DIN 53 483, IEC – 250
Specifični tranzitni upor	> $10^{15}$	*cm	DIN IEC 60093
Površinski upor	> $10^{13}$		DIN IEC 60093
Prebojna odpornost	> 50	kV/mm	DIN 53 481, IEC – 243, VDE 0303 del 2
Trdnost plazilnega toka	KA 3c		DIN 53 480, VDE 0303 del 1

## Ostale lastnosti

	<b>Suho / vlažno</b>		<b>Norma</b>
Gostota	0,96	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53 479
Vpojnost vlage v postranskih stroških do nasičenosti		%	DIN EN ISO 62
Vpojnost vlage do nasičenosti		%	
Gorljivost po UL – standardu 94	HB		

Navedene informacije in podatki se ujemajo s trenutnim stanjem našega znanja in služijo kot informacija o naših materialih in njihovih možnostih uporabe. S temi podatki se pravno ne obvezujemo in ne garantiramo kemijskih obstojnosti, kakovosti in tržnosti materialov. Naši proizvodi niso namenjeni za medicinske vložke. V kolikor ni napisano drugače, so navedene vrednosti merjene na vbrizgalno vlivanih polizdelkih. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.