

BORIS SODIN s. p.

---

## **Tehnični list**

---

# **TECAFINE PE 5**

Kemijska oznaka: polyetilen – visoka molekularna teža

DIN – oznaka: PE - HMW

Barva, dodatki: neprozoren, opačen

---

## **Glavne značilnosti**

---

## **Področja uporabe**


---

## **Primeri uporabe**

---

Vtiči, ohišja, transportni rezervoarji, tekstilne tuljave, zaščitna tesnila proti koroziji, krovne plošče, ročaji, zaključne letve, zobniki, filtrirne plošče...

---




## Mehanske lastnosti

	Suho / vlažno		Norma
Raztezna napetost	25	MPa	DIN EN ISO 527
Raztegljivost		%	
Raztezna trdnost	40	MPa	DIN EN ISO 527
Razteznost	> 50	%	DIN EN ISO 527
Razteznostni modul prožnosti	1100	MPa	DIN EN ISO 527
Upogljivostni modul prožnosti	900	MPa	DIN EN ISO 178
Trdota	52		DIN 53 456
Žilavost	n.b.	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179
Časovna vzdržljivost po 1000 urah statične obremenitve		MPa	
Časovni razpon za 1 % razteza po 1000 urah		MPa	
Koeficient trenja $p = 0,05 \text{ N/mm}^2 v = 0,6 \text{ m/s}$ proti jeklu kaljeno in brušeno	0,29		
Obraba zaradi trenja $p = 0,05 \text{ N/mm}^2 v = 0,6 \text{ m/s}$ proti jeklu kaljeno in brušeno		µm/km	

## Termične lastnosti

	Suho / vlažno		Norma
Tališče kristalov		°C	
Prehodna temperatura	k.A.	°C	DIN 53 765
Temperaturna obstojnost oblike HDT, postopek A	44	°C	ISO – R 75 Postopek A (DIN 53 461)
Temperaturna obstojnost oblike HDT, postopek B	~70	°C	ISO – R 75 Postopek B
Maksimalna temperatura za uporabo kratkoročno	120	°C	
dolgoročno	90	°C	
Koeficient toplotne prevodnosti ( $23^\circ\text{C}$ )	0,41	W/(K-m)	
Specifična toplotna kapaciteta ( $23^\circ\text{C}$ )	1,84	J/g.K	
Dolžinski koeficient ( $23 - 55^\circ\text{C}$ )	20	$10^{-5}\text{1/K}$	DIN 53 752



## Električne lastnosti

	<b>Suho / vlažno</b>		<b>Norma</b>
Dielektrično število ( $10^6$ Hz)	2,9		DIN 53 483, IEC – 250
Dielektrični faktor izgube ( $10^6$ Hz)	0,0004		DIN 53 483, IEC – 250
Specifični tranzitni upor	$10^{15}$	*cm	DIN IEC 60093
Površinski upor	$10^{13}$		DIN IEC 60093
Prebojna odpornost	50	kV/mm	DIN 53 481, IEC – 243,
Trdnost plazilnega toka	KC>600		VDE 0303 del 2 DIN 53 480, VDE 0303 del 1

## Ostale lastnosti

	<b>Suho / vlažno</b>		<b>Norma</b>
Gostota	0,95	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53 479
Vpojnost vlage v postranskih stroških do nasičenosti	0,01	%	DIN EN ISO 62
Vpojnost vlage do nasičenosti		%	DIN EN ISO 62
Gorljivost po UL – standardu 94	HB		

Navedene informacije in podatki se ujemajo s trenutnim stanjem našega znanja in služijo kot informacija o naših materialih in njihovih možnostih uporabe. S temi podatki se pravno ne obvezujemo in ne garantiramo kemijskih obstojnosti, kakovosti in tržnosti materialov. Naši proizvodi niso namenjeni za medicinske vložke. V kolikor ni napisano drugače, so navedene vrednosti merjene na vbrizgalno vlivanih polizdelkih. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.