

BORIS SODIN s. p.

---

## **Tehnični list**

---

# **TECAPEEK**

Kemijska oznaka: polytereterketon

DIN – oznaka: PEEK

Barva, dodatki: natur

---

## **Glavne značilnosti**

- \* visoko termično in mehansko obremenljiv
  - \* električno izolacijski
  - \* ognjeodporno (UL94 V-0)
  - \* obstojen na energijsko močna sevanja
  - \* nizka vsebnost ionov
  - \* dobre drsne lastnosti
  - \* obstojen na številne kemikalije
  - \* odporen proti lezenju
  - \* obstojen na hidrolizo in paro
  - \* nizko uhajanje plinov v vakuumu
- 


## **Področja uporabe**

- \* elektronika
  - \* vakuumska tehnika
  - \* medicinska tehnika
  - \* tekstilna predelava
  - \* kemijska tehnika
  - \* avtomobilska industrija
  - \* polprevodniška tehnologija
  - \* živilska tehnika
  - \* strojogradnja
  - \* zračni promet, astronavtika
- 

## **Primeri uporabe**

Zobniki, drsne letve, drsni ležaji, tesnila, puše, ohišja črpalk, dozirni bati, okovja svetil, deli vtičev...

---




## Mehanske lastnosti

	Suho / vlažno		Norma
Raztezna napetost	95	MPa	DIN EN ISO 527
Raztegljivost	5	%	DIN EN ISO 527
Raztezna trdnost		MPa	
Razteznost	25	%	DIN EN ISO 527
Razteznostni modul prožnosti	3000	MPa	DIN EN ISO 527
Upogljivostni modul prožnosti	4100	MPa	DIN EN ISO 178
Trdota	M99		ASTM D 785
Žilavost	n.b.	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179
Časovna vzdržljivost po 1000 urah statične obremenitve		MPa	
Časovni razpon za 1 % razteza po 1000 urah		MPa	
Koeficient trenja $p = 0,05 \text{ N/mm}^2 v = 0,6 \text{ m/s}$ proti jeklu kaljeno in brušeno	0,30-0,38		
Obraba zaradi trenja $p = 0,05 \text{ N/mm}^2 v = 0,6 \text{ m/s}$ proti jeklu kaljeno in brušeno		µm/km	

## Termične lastnosti

	Suho / vlažno		Norma
Tališče kristalov	343	°C	DIN 53 765
Prehodna temperatura	143	°C	DIN 53 765
Temperaturna obstojnost oblike HDT, postopek A	140	°C	ISO-R 75 postopek A (DIN 53 461)
Temperaturna obstojnost oblike HDT, postopek B	182	°C	ISO-R 75 postopek B (DIN 53 461)
Maksimalna temperatura za uporabo kratkoročno	300	°C	
dolgoročno	260	°C	
Koeficient toplotne prevodnosti ( $23^\circ\text{C}$ )	0,25	W/(K-m)	
Specifična toplotna kapaciteta ( $23^\circ\text{C}$ )	0,32	J/g.K	
Dolžinski koeficient ( $23 - 55^\circ\text{C}$ )	5,0	$10^{-5}\text{1/K}$	DIN 53 752



## Električne lastnosti

	<b>Suho / vlažno</b>		<b>Norma</b>
Dielektrično število ( $10^6$ Hz)	3,2-3,3		DIN 53 483, IEC – 250
Dielektrični faktor izgube ( $10^6$ Hz)	0,001-0,004		DIN 53 483, IEC – 250
Specifični tranzitni upor	$10^{16}$	*cm	DIN IEC 60093
Površinski upor	$10^{15}$		DIN IEC 60093
Prebojna odpornost	20	kV/mm	DIN 53 481, IEC – 243, VDE 0303 del 2
Trdnost plazilnega toka			

## Ostale lastnosti

	<b>Suho / vlažno</b>		<b>Norma</b>
Gostota	1,30	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53 479
Vpojnost vlage v postranskih stroških do nasičenosti	0,1	%	DIN EN ISO 62
Vpojnost vlage do nasičenosti	0,5	%	DIN EN ISO 62
Gorljivost po UL – standardu 94	V0		

Navedene informacije in podatki se ujemajo s trenutnim stanjem našega znanja in služijo kot informacija o naših materialih in njihovih možnostih uporabe. S temi podatki se pravno ne obvezujemo in ne garantiramo kemijskih obstojnosti, kakovosti in tržnosti materialov. Naši proizvodi niso namenjeni za medicinske vložke. V kolikor ni napisano drugače, so navedene vrednosti merjene na vbrizgalno vlivanih polizdelkih. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.