

Tehnični list

TECAST TM

Kemijska oznaka: liti polyamid 6
DIN – oznaka: PA 6 G
Barva, dodatki: črni

Glavne značilnosti


- * dporen proti obrabi
 - * ni električno izolacijski
 - * visoka žilavost
 - * obstojen na številna olja in maščobe
 - * UV vremensko odporen
 - * dobro oddaja paro
 - * dobre drsne lastnosti, tudi v suhem teku
 - * visoka trdnost
 - * izboljšana trdnost površine
 - * zelo dobro drobljivi odrezki
-

Področja uporabe

- * strojogradnja
 - * transportna tehnika
 - * predelava tekstila
 - * gradbeni stroji
 - * tiskarski stroji
 - * avtomobilska industrija
 - * menjalniki, sklopke in pogonska tehnika
 - * pakirni in papirni stroji
 - * poljedelski stroji
-

Primeri uporabe

Drsni ležaji, drsne tirnice, zobniki, tekalna kolesca, odcejalniki, žicovodna kolesa, verižniki, tesnilni obroči, batni obročki...




Mehanske lastnosti

| | Suho / vlažno | | Norma |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Raztezna napetost | 75 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Raztegljivost | | % | |
| Raztezna trdnost | | MPa | |
| Razteznost | 40/60* | % | DIN EN ISO 527 |
| Razteznostni modul prožnosti | 2800 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Upogljivostni modul prožnosti | | MPa | |
| Trdota | 145 | | DIN 53 456 |
| Žilavost | | kJ/m^2 | DIN EN ISO 179 |
| Časovna vzdržljivost po 1000 urah statične obremenitve | | MPa | |
| Časovni razpon za 1 % razteza po 1000 urah | | MPa | |
| Koeficient trenja $p = 0,05 \text{ N/mm}^2$ $v = 0,6 \text{ m/s}$ proti jeklu kaljeno in brušeno | | | |
| Obraba zaradi trenja $p = 0,05 \text{ N/mm}^2$ $v = 0,6 \text{ m/s}$ proti jeklu kaljeno in brušeno | | $\mu\text{m/km}$ | |

Termične lastnosti

| | Suho / vlažno | | Norma |
|--|------------------|------------------------------------|------------|
| Tališče kristalov | 210 | $^{\circ}\text{C}$ | DIN 53 765 |
| Prehodna temperatura | 40/5 | $^{\circ}\text{C}$ | DIN 53 765 |
| Temperaturna obstojnost oblike HDT, postopek A | | $^{\circ}\text{C}$ | |
| Temperaturna obstojnost oblike HDT, postopek B | | $^{\circ}\text{C}$ | |
| Maksimalna temperatura za uporabo | | | |
| kratkoročno | 170 | $^{\circ}\text{C}$ | |
| dolgoročno | 100 | $^{\circ}\text{C}$ | |
| Koeficient toplotne prevodnosti (23°C) | | $\text{W}/(\text{K}\cdot\text{m})$ | |
| Specifična toplotna kapaciteta (23°C) | | $\text{J}/\text{g}\cdot\text{K}$ | |
| Dolžinski koeficient ($23 - 55^{\circ}\text{C}$) | 9,5 | $10^{-5}/\text{K}$ | DIN 53 752 |



Električne lastnosti

| | Suho / vlažno | | Norma |
|---|------------------|-------|-------|
| Dielektrično število (10^6 Hz) | | | |
| Dielektrični faktor izgube (10^6 Hz) | | | |
| Specifični tranzitni upor | | *cm | |
| Površinski upor | | | |
| Prebojna odpornost | | kV/mm | |
| Trdnost plazilnega toka | | | |

Ostale lastnosti

| | Suho / vlažno | | Norma |
|--|------------------|-----------------|---------------|
| Gostota | 1,15 | g/cm^3 | DIN 53 479 |
| Vpojnost vlage v postranskih stroških do nasičenosti | 2,5 | % | DIN EN ISO 62 |
| Vpojnost vlage do nasičenosti | 6 | % | DIN 53 495 |
| Gorljivost po UL – standardu 94 | HB | | |

Navedene informacije in podatki se ujemajo s trenutnim stanjem našega znanja in služijo kot informacija o naših materialih in njihovih možnostih uporabe. S temi podatki se pravno ne obvezujemo in ne garantiramo kemijskih obstojnosti, kakovosti in tržnosti materialov. Naši proizvodi niso namenjeni za medicinske vložke. V kolikor ni napisano drugače, so navedene vrednosti merjene na vbrizgalno vlivanih polizdelkih. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.